

SCHEDA TECNICA CANAPITTUR INTERNO

PITTURA PER INTERNO

Pittura traspirante ad alta copertura per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura.

Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002

“Prodotti e sistemi di Verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione”



DESCRIZIONE

CANAPITTUR DA INTERNI è una pittura traspirante ad alta copertura a base di legante vinil-versatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità che conferiscono un pregevole aspetto opaco a granulometria fine.

CANAPITTUR DA INTERNI ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Tinteggiature di pareti interne.

DETTAGLI CONFEZIONE

CONFEZIONI: Secchio 14 kg
Secchio 5 kg

DURATA 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

RESA TEORICA 5-6 m² /lt per mano

STOCCAGGIO: Conservazione e stoccaggio: deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

APPLICAZIONE

Applicare CANAPITTUR con pennello in due mani.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo

CONSIGLI UTILI E PRESCRIZIONI PER LA POSA

SUPPORTI NUOVI

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo CANAPRIMER INTERNI e, dopo 24 ore, applicare due mani di CANAPITTUR

SCHEDA TECNICA CANAPITTUR INTERNO

SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI E/O DEGRADATI

Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe, bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura non coesa, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Eseguire una mano a pennello di fissativo CANAPRIMER INTERNI e, dopo 24 ore, applicare due mani CANAPITTUR INTERNI.

AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +35°C

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere la pittura con altre pitture.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

ATTREZZI



Secchio, pennello, rullo.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unica chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, airless e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinilversatico, cariche carbonatiche pigmenti di qualità che creano un pregevole aspetto opaco e granulometria fine, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, lavabile. Sono compresi: preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua date a pennello o rullo; le scale, i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CARATTERISTICHE

- Riduce muffe e condense grazie all'elevata traspirabilità
- Traspirante
- Ottima resistenza

SCHEDA TECNICA CANAPITTUR INTERNO

DATI TECNICI
NOTE

Dati caratteristici	Valore/descrizione	Unità di misura
Per impiego finale	Decorazione-protezione	
Per tipo chimico di legante	Resina vinil-versatata	
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua	
Brillantezza	Molto opaco (riflettanza <5 con geometria di 85°)	
Granulometria	Fine	
Resistenza allo strofinamento ad umido	Ldft = 58.50 micron (dopo 40 cicli) Classe 4	
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m ² /lt = 98.76% Classe 2	
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1,72 g/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555:2002	16000 cPs
Materie non volatili (% peso)	UNI EN ISO 3251:2008	70,76 %
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 17 gr/lt

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA CANAPITTUR INTERNO

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

FOTO A e B:

Applicazione di CANAPITTUR INTERNO (2 mani + CANAPRIMER)



PRODOTTI COMPLEMENTARI

CANAPAMIX2D	Intonaco deumidificante per interno
CANAPAMIX4	Intonaco di finitura per interno
CANAPASTUCK	Stucco di finitura
CANAPAPRIMER	Fissativo traspirante all'acqua

GARANZIA

Oltre alle garanzie di legge, il prodotto è coperto da polizza RC Prodotti rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana

EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.

Sede legale I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

Sede operativa I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

Tel +39 085 84 21 847 - www.edilcanapasrl.it – info@edilcanapasrl.it